

Beskrivelse

1-KOMPONENT ISOLERINGS OG MONTERINGSSKUM TIL BRUG MED EN PISTOL

- *Meget lille ekspansion - max. ekspansion på 20%.*
- *Svært brandbar: klasse B1.*
- *Hurtig hærdning (60 minutter) og permanent fleksibel.*
- *Kan anvendes i frostgrader ned til -10°C.*
- *Minimalt ekspansionstryk.*



Teknisk information

Basismateriale	: polyurethan
Forbrug	: Indholdet er tilstrækkeligt til at fylde 40 m. åben samling (størrelse 2 x 5 cm)
Hærdningstid	: 60 minutter
Ikke klæbende til overflader	: 9-11 minutter
Skæring af skum i tykkelsen 20 mm	: 30-35 min.
Partikeltæthed	: 17-19 gr./liter
Termisk konduktivitet	: 0,035 W/mK
Klæbeevne	: klæber til de fleste overflader, bortset fra polyethylen polypropylen, PFTE og visse syntetiske materialer
Brandklassificering	: B1 i.h.t. DIN-norm 4102 – svært brandbar
Lydisolering	: < 57 db
Brudstyrke	: 4,0 N/cm ²
Temperaturmodstand	: -40°C til + 110°C.
Holdbarhed	: 12 måneder i lukket forpakning, opbevaret på et koldt og tørt sted ved 20°C

Forpakning

Aerosol:	750 ml
Varenummer:	670005000
Tunnummer:	1315172
EANnummer:	5414195005576

Quality makes the pro. **PUR7[®] Plus**

NOWEX aps.

En del af protex-gruppen

Tlf. 76134741 - Fax 76134749

E-mail mail@tec7.dk

www.tec7.dk

Industrivej 2 - Dk - 6690 Gørding

Anvendelse

- Montering af døre, vinduesrammer, paneler, ... i plastik, aluminium, træ, metal.
- Forsegling af samlinger ved lofter, vægge, skibsgulve og -lofter, skylights, murværk.
- Isolering af rør.
- Udfyldning af vægge, samlinger...
- Isolering af dele af en konstruktion for at beskytte mod kulde og træk.
- Udfyldning af samlinger mellem f. eks. vinduesrammer, skylights og murværk.
- Udfyldning af hulrum, f. eks. hulmure, huller i beton, hulrum i bølgeblek, borede huller i vægge...
- Ideel til lydisolering og for at forhindre en termisk bro.
- Montering af dele hvor brandbeskyttelse er vigtig.

!! Pur7 Plus er ekstrem velegnet til steder hvor der skal være brandbeskyttelse

!! Pur7 Plus kan let bearbejdes: overmaling, limning, spartling

!! Pur7 Plus giver en særdeles god lydisolering og kan anvendes sammen med alle almindelige bygningsmaterialer



Brugsanvisning

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Overfladen skal være ren, fast, støvfri og affedt.
- Fugt overfladen for at stimulere klæbeevnen og hærdningstiden.
- Dæk de omgivende overflader med film eller tape før arbejdet påbegyndes.

MONTERING AF PUR7PISTOLEN

- Ryst aerosolen godt før brug.
- Luk reguleringsventilen på PUR7PISTOLEN fuldstændig før PUR7 PLUS skrues på pistolen.
- Åben reguleringsventilen fuldstændig og tryk på aftrækkeren.
- Produktet er nu klart til brug.
- På grund af den lille ekspansion af produktet skal samlingen fyldes fuldstændig.
- Ikke hærdet PUR7 PLUS kan fjernes med PUR7 CLEANER.
- Rengør efterfølgende PUR7 PISTOLEN ved hjælp af PUR7 CLEANER (for brugsanvisning, se PUR 7 CLEANER).

PROCESSEN

- Produktets temperatur skal være mindst 5°C.
- Overfladens temperatur skal være mellem -10°C og +35°C.

Quality makes the pro. **PUR7[®] Plus**

NOWEX aps.

En del af protex-gruppen

Tlf. 76134741 - Fax 76134749

E-mail mail@tec7.dk

www.tec7.dk

Industrivej 2 - Dk - 6690 Gørding